



CoibentareCasa.it
INSUFFLAGGIO



PROPRIETÀ ISOFOR®
RESINA UREICA ESPANSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIN EN 15100-1:2005

CARATTERISTICHE (dell'espanso)	UNITÀ DI MISURA	VALORE	METODO DI CONTROLLO	CERTIFICAZIONE RAPPORTO DI PROVA
Conducibilità termica λ -Valore di laboratorio a 10°C λ_D	W/mK	0,031	UNI EN 12667:2002	CSI-SpA Bollate (Milano) Rapporto di prova n.0038/DC/TTS/10 del 16/06/2010
Densità schiuma asciutta DY	Kg/m ³	10-20	EN1602	
Trasmissione del vapore d'acqua	Velocità TVA (g) Permeanza (W) Resistenza (Z) Permeabilità (δ)	mg/(m ² *h) mg/(m ² *h*Pa) (m ² *h*Pa)/mg mg/(m ² *h*Pa)	2357 1,68 0,595 0,080	UNI EN 12086:1999 Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079B/10 del 10/05/2010
Fattore di resistenza al vapore d'acqua μ MU	μ	8,87	UNI EN 12086:1999	Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079B/10 del 10/05/2010
Stabilità dimensionale -dopo 24 ore a 70°C -dopo 24 ore a -20°C	% %	-2,5 0	UNI EN 1604:1999	Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079C/10 del 10/05/2010
Assorbimento di acqua nel breve periodo per immersione parziale W_p	Metodo A Kg/m ² Metodo B Kg/m ²	2,73±0,20 8,77±0,61	UNI EN 1609:2008	Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079E/10 del 10/05/2010
Assorbimento acustico	α W	0,50	UNI EN ISO 354:2003	CSI-SpA Bollate (Milano) Rapporto di prova n.093/DC/ACU/10 del 20/07/2010
Reazione al fuoco	EUROCLASSE	F	EN ISO 11925-2/02	Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079G/10 del 10/05/2010
Rilascio sostanze pericolose ES (formaldeide)	CLASSE Lo strumento di analisi non rivela presenza di formaldeide	ES 1 <1 mg/m ² *h	EN ISO 717-1e2	Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079H/10 del 10/05/2010
Resistenza alla compressione al 10%	kPa	36,9 ± 2,6	UNI 6350:1968	Politecnico di Milano Rapporto di prova n.079D/10 del 10/05/2010
CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: UF EN15100-1(T3)-DY15/MU8,8/W2,7/S30				

